

Инструкция по нанесению

Описание продукта:

см. техническое описание продукта ТРИОПРО СМАРТ ФАСАД АГ 0001



ТРИОПРО СМАРТ ФАСАД АГ 0001

покрытие силиконовое

СОДЕРЖАНИЕ:

Инструкция дает указания по подготовке поверхности; подготовке состава к нанесению; технологическому процессу нанесения; условиям хранения; технике безопасности; охране окружающей среды; мерам оказания первой помощи

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Состав используется для нанесения на оштукатуренные, зашпатлёванные, окрашенные минеральные поверхности, пластиковые панели, кирпич, облицовочную плитку и камень, металл. Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Состав может наноситься без предварительного грунтования, а также на предварительно окрашенные поверхности

ПОДГОТОВКА СОСТАВА К НАНЕСЕНИЮ:

Состав поставляется в готовом для нанесения виде. Перед нанесением тщательно перемешать. Не разбавлять

НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА:

Способ нанесения: распыление, в один или два слоя (зависимости от пористости подложки), пневмораспылителем. Допускается нанесение валиком, кистью. Инструменты и оборудование необходимо очистить сразу по завершении работ растворителем 646 или ацетоном.

Рекомендованные условия нанесения:

- температура воздуха – от плюс 5 °С до плюс 30 °С;
- температура окрашиваемой поверхности – не ниже плюс 5 °С;
- диапазон относительной влажности - (40-85) %.

Рекомендуемые параметры оборудования при нанесении методом пневматического распыления:

- диаметр сопла: (1,3-1,5) мм;
- рабочее давление: (3,0-4,0) бар.

Материал наносят в один или два слоя.

Расход краски составляет 1 литр на 4-7 м² в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

Время высыхания **ТРИОПРО СМАРТ ФАСАД АГ 0001** приведено в таблице 1.

Таблица 1

Степени высыхания:	Время высыхания при температуре (20±2) °С, относительной влажности воздуха (40-85) %
До степени 3 по ГОСТ 19007, не менее	12 ч
До полного набора прочности	24 ч

СМЫВКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Граффити, следы маркера и другие загрязнения рекомендуется удалять моющим средством ТРИОКЛИН™ ПРО 0020 в рабочей концентрации ((10-50) об. %), вручную (щетками, хозяйственными губками) с последующей промывкой очищенной поверхности чистой водой. Возможно применение очистки горячей водой (до 70 °С) под высоким давлением. После смывания загрязнений покрытие рекомендуется обновить

Инструкция по нанесению

Описание продукта:

см. техническое описание продукта ТРИОПРО СМАРТ ФАСАД АГ 0001



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты изготовления.

Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

При нанесении методом распыления использовать защитные очки

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Состав при использовании и хранении, а также покрытия на его основе не оказывают вредного влияния на организм человека.

Остатки жидкого состава не сливать в канализацию, водоемы, передать в места сбора отходов.

Пустые сухие банки утилизировать как бытовой или строительный мусор

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

При попадании в глаза – промыть водой.

При проглатывании – обратиться к врачу.

Беречь от детей!