



ТРИОКОР МАСТИК 4500

Модифицированная эпоксидная грунтовка

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентная высокоструктурированная модифицированная эпоксидная грунтовка с содержанием фосфата цинка.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Для защиты металлоконструкций, промышленных объектов, объектов нефтегазового сектора и инфраструктуры, эксплуатирующихся в средах атмосферно-коррозионной категории до С5 (ИСО 12944).

Допускается применение для рабочих температур до 120 °С.

Не применяется в условиях погружения.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Серый.

Сухой остаток (по объему): 70±5 %

Теоретический расход: 0,107 л/м², при ТСП 75 мкм.

Толщина покрытия:

Таблица толщин мокрой и сухой пленки

Толщина пленки	ТМП, мкм	ТСП, мкм
Минимальная	107	75
Максимальная	393	275

Время сушки:

Время сушки при ТСП 75 мкм								
Температура окрашиваемой поверхности	0°С	5°С	10°С	15°С	20°С	25°С	30°С	35°С
Высыхание до отлипа	9 ч	5 ч	2 ½ ч	1 ½ ч	1 ¼ ч	1 ч	55 мин	¾ ч
Высыхание до нанесения следующего слоя:								
ТРИОКОР МАСТИК 4500	32 ч	16 ч	8 ч	5 ч	4 ч	3 ч	2 ½ ч	2 ч
ТРИОКОР ФИНИШ 5500	32 ч	16 ч	8 ч	5 ч	4 ч	3 ч	2 ½ ч	2 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в данном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического времени сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относительную влажность воздуха.

Техническое описание



ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

**ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:** Комплект «основа – отвердитель» - 20 л.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ:** Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.