



## ТРИОПРО МАСТЕР 2000

Краска для стен матовая

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:** Однокомпонентный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

**НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:** Материал предназначен для окраски стен и потолков в жилых помещениях, офисах, промышленных предприятиях. Краска устойчива к мытью неабразивными моющими средствами. Наносится на штукатурки, шпатлевки, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности, обои, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, бетон.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Цвет:** Белый (матовый).  
Возможна колеровка на системах компьютерной колеровки или вручную, универсальными колорантами или пигментными пастами для водно-дисперсионных красок (в данном случае, рекомендуется проверить колоранты на совместимость с краской).

**Расход:** 1 л на (8-12) м<sup>2</sup> при нанесении в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

### Время сушки:

Наименование марки	Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %
«От пыли»	1 ч
До нанесения следующего слоя, не менее	8 ч
До полного набора прочности, устойчивости к мытью	72 ч

**Плотность:** (1,55-1,60) г/см<sup>3</sup>.

**Укрывистость высушенной пленки:** Не более 150 г/м<sup>2</sup> (ГОСТ 8784).

**Блеск покрытия при 85°:** Менее 3 ед. (ГОСТ 31975).

**Устойчивость покрытия к влажному истиранию:** 1 класс (DIN 13300).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Сильно впитывающие подложки перед окраской необходимо грунтовать «Грунтовкой глубокого проникновения ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1200».

# Техническое описание



**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Валик, кисть, распылитель

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:**

- температура воздуха – не ниже плюс 5 °С;
- температура окрашиваемой поверхности - не ниже плюс 5 °С.

**ХРАНЕНИЕ:**

24 месяца с даты изготовления.

Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-35) °С.

Краска, имеющая дополнительную маркировку «Морозостойкая», выдерживает до пяти циклов замораживания до минус 20 °С без потери качества.

**УПАКОВКА:** Пластиковые ведра вместимостью 2,5 или 10 л.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И  
ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ:**

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.